


Техническое описание продукта
Тэпинг® Пол 205 Паро

ТУ 2312-001-87403666-08

Двухкомпонентный водоосновный эпоксидный компаунд без растворителей с хорошей адгезией к влажным основаниям


Описание продукта:

Цветной двухкомпонентный материал без растворителей на основе специальных эпоксидных смол и водного аминного отвердителя для устройства промышленных наливных полов с хорошей адгезией к свежим и непросохшим основаниям.

Области применения:

Защита и обеспыливание любых минеральных оснований, устройство финишных износостойких покрытий для полов на объектах следующих типов:

- Складские комплексы;
- Производственные помещения;
- Паркинги, гаражи;
- Подсобные помещения;
- Подвалы, и др.

Преимущества:

- Хорошая адгезия к «молодому» и непросохшему бетону;
- Отсутствие растворителей и неприятного запаха в процессе монтажа;
- При необходимости, для снижения вязкости, можно разбавить водой (но не более 5% от массы комплекта).

Стоит учитывать, что данный материал не является гидро-барьером, либо пароизоляционной мембраной, и не защитит от подсоса капиллярной влаги. В случае постоянного подпора влаги, возможны вздутия покрытия.

Форма поставки*:

Комплект (А+Б):	19,2 кг
Основа (А):	12,2 кг
Отвердитель (Б):	7 кг
Соотношение А:Б в г:	1000 : 574

** В зависимости от партии вес компонентов может меняться. Обращайте внимание на этикетку продукта.*

Технические характеристики:

Класс горючести:	КМ2
Плотность А+Б:	1,55 ± 0,05 г/см³
Нелетучих веществ:	75 ± 1 %
Адгезия к бетону:	≥ 2 Мпа
Твёрдость по Шору Д: (через 7 суток)	56 усл. ед
Истираемость, Табер: (на 7 сутки, 1000 г/1000 об.)	≤ 65,6 мг
Удлинение при разрыве:	не менее 3%

Условия монтажа:

t° окружающей среды:	от 10 до 35 °С
t° основания:	от 5 °С
Влажность воздуха:	не более 80%
Влажность основания:	отсутствие стоячей воды, капель воды
Прочность основания: (на сжатие, не ниже)	25 МПа

Бетонное основание должно быть старше 7-ми суток, быть плотным и ровным, с перепадами по 2 м рейке не более 2 мм, и соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 Полы, СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные работы.

Внешний вид компонентов:

Компонент «А», основа: вязкая однородная жидкость соответствующего цвета, без посторонних включений;

Компонент «Б», отвердитель: прозрачная жидкость средней вязкости.

Цвет*:

Базовый цвет – серый, близкий к RAL 7040».

** Практически все эпоксидные материалы с течением времени изменяют свой цвет под воздействием ультрафиолета и влажности воздуха, что особенно заметно на ярких, светлых и белых тонах. Данное явление не приводит к изменению физико-механических свойств.*

Важно: Цвет различных партий может отличаться в полутонах.

Химическая стойкость:

Не менее 30 суток при t° +20 °С к следующим средам:

- неорганические кислоты и водные растворы солей концентрацией до 20%, кроме плавиковой кислоты, окисляющих кислот и их солей;
- водные растворы ПАВ;
- слабые растворы щелочей и растворы солей концентрацией до 20%;
- водные растворы органических кислот до 10%;
- Углеводороды (кроме бензола и бензолсодержащих смесей, сырой нефти);
- Бензин и дизтопливо.

Воздействие химических веществ на отверждённое покрытие с течением времени может приводить к помутнению, потере цвета.

Подготовка основания:

1. Имеющееся основание необходимо обработать при помощи дробеструйной, фрезеровальной, либо мозаично-шлифовальной машин для удаления «цементного молочка», остатков старых покрытий (включая упрочнённый слой «топпинг») и непрочно держащихся частиц, неровностей и острых углов;
2. Масляные и жировые загрязнения следует удалить любым способом;
3. Трещины и деформационные швы – расшить, расчистить корщёткой, выбоины и сколы – обстучать и зачистить.
4. Всю поверхность тщательно обеспылить при помощи строительного пылесоса.

Внешний вид и долговечность покрытия напрямую зависят от качества подготовки и ровности основания.

Подготовка материала к работе:

1. Перед началом работ материал необходимо выдержать в течение суток при комнатной температуре 20-25 °С;
2. Содержимое ведра с компонентом «А» перемешать при помощи дрели/миксера в течение 2-3 минут на невысоких оборотах (до 600 об/мин);
3. Медленно влить отвердитель (компонент «Б») в центр ведра, и перемешать в течение 1-2 минут;
4. При необходимости, ввести наполнитель (кварцевый песок/муку) и смешивать 2-3 минуты до однородности;

Время жизни готовой смеси (не более):

+10 °С	+20 °С	+30 °С
45 мин.	27 мин.	15 мин.

Технология монтажа:

Приступая к работе, помещение необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей, сквозняков, осадков, пыли и насекомых, а также обеспечить вентиляцию и стабильный температурный режим.

1-й этап: Грунтование поверхности

Любое основание необходимо загрунтовать при помощи состава **Тэпинг Пол 205 Паропроницаемый**, разбавленного водой в количестве не более 3% от массы комплекта, (либо в чистом виде, если нужно получить более плотную адгезионную плёнку). Последующий слой можно наносить не ранее чем через 16 часов при $t^{\circ} 23^{\circ}C$. При низких температурах срок высыхания грунтовочного слоя может увеличиваться до 1-2 суток (см. тех. описание соответствующую).

Важно: Слабые и впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2-3 раза, а также выполнить сплошную засыпку последнего мокрого слоя сухим кварцевым песком фр. 0.1-0.3 мм

2-й этап: Шпатлевание поверхности

Выбоины, швы и трещины заделываются при помощи состава **Тэпинг Пол 205 Шпаклёвка**, наполненного кварцевым песком фр. 0.1-0.3 мм (либо кварцевой мукой фр. 0.015 мм) до удобной для работы вязкости. Обычно это ~50-150% от массы комплекта. Для создания шпаклёвки так же подходит **Тэпинг Пол 205 Прозрачный**. Излишки шпаклёвки сошлифовываются после отверждения.

Рекомендуем: пористые и ребристые основания следует полностью шпатлевать «на сдир» составом, наполненным кварцевой мукой фр. 0.015 мм в количестве 20-30% от массы комплекта.

3-й этап: Нанесение основного слоя

Подготовленный материал разлить по поверхности и равномерно распределить при помощи зубчатого шпателя, либо ракелем с регулируемым зазором лезвия. Толщина финишного слоя зависит от размеров зубца шпателя:

Размер зубца:	4*4	6*6	8*8
Толщина слоя:	2 мм	3 мм	4 мм

Одновременно с этим, разлитый материал следует прокатывать игольчатым валиком в двух плоскостях $\updownarrow \leftrightarrow$ для удаления воздуха и окончательного выравнивания.

Создание шероховатого покрытия

Шероховатое покрытие получается за счёт равномерной засыпки свежего слоя крупным кварцевым песком (фр. 0.3-0.8 мм) до полного насыщения полимера ($3-5 \text{ кг/м}^2$), чтобы не оставалось видимых «мокрых» пятен. После отверждения, излишки песка сметаются, покрытие слегка шлифуется, наносится покрывной слой того же материала при помощи валика, либо плоского шпателя.

Расход материала в чистом виде:

Метод нанесения	Расход комплекта (А+Б)	
	на 1 слой	площадь
валик: (велюр, полиакрил)	0.25-0.40 кг	~ 64 м ²
шпатель плоский: «на сдир»	0.20-0.45 кг	~ 55 м ²
шпатель 4*4: (толщина ~ 2 мм)	2.80-3.20 кг	~ 6,5 м ²
шпатель 6*6: (толщина ~ 3 мм)	4.30-4.80 кг	~ 4 м ²
покрывной слой: (по песку 0.3-0.8 мм)	0.80-1.00 кг	~ 21 м ²

Расход комплекта с +50% кварцевого песка:

Смесь (А+Б) 19.2 кг + 9.6 кг кварц, песок фр.0.1-0.3 мм

«на сдир»	2 мм	3 мм	покрывной
~ 82 м ²	~ 10 м ²	~ 6,5 м ²	~ 32 м ²

Начало эксплуатации покрытия:

Характер нагрузок:	+10 °С	+22 °С	+30 °С
«На отлип», от пыли:	10 часов	7 часов	4 часа
Можно наступать:	36 часов	24 часа	18 часов
Лёгкие нагрузки: (занос инструмента, нанесение разметки)	5 дней	3 дня	2 дня
Полная эксплуатация: (установка мебели, движение техники, монтаж оборудования)	10 дней	7 дней	5 дней

Рекомендуем: Если после монтажа полимерного пола планируется проведение других окрасочных или монтажных работ, до начала эксплуатации объекта рекомендуется застелить пол нейтральными защитными материалами, например, вспененной подложкой, затем гофрокартоном, чтобы защитить полимерное покрытие от преждевременного загрязнения и износа.

Техника безопасности:

1. Проведение монтажных работ должно осуществляться с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и респираторов;
2. Проведение работ не допускается вблизи открытого огня, либо при проведении сварочных работ;
3. При попадании на кожу, слизистые оболочки и глаза необходимо сразу промыть большим количеством тёплой воды. При возникновении аллергической реакции – обратиться к врачу.

Прочие замечания:

Кристаллизация: при транспортировке и хранении в условиях пониженных температур и высокой влажности может произойти кристаллизация компонента «А». Данное поведение типично для эпоксидных смол, и является обратимым. Необходимо разогреть содержимое компонента «А» до температуры ~ 60 °С в течение нескольких часов до полного растворения кристаллов.

Важно: Если влажность основания вызвана отсутствием гидроизоляции, то срок службы покрытия сокращается и зависит от интенсивности подсоса капиллярной влаги.

Рекомендация по эксплуатации покрытия:

Внешний вид и долговечность покрытия зависит от условий его эксплуатации и ухода. Образование царапин или мелких сколов, являющихся следствием воздействия абразивной нагрузки и падения тяжелых предметов, является нормой. Для того, чтобы продлить срок службы покрытия, рекомендуется осуществлять регулярную влажную уборку. Для уборки и очистки полимерного покрытия от различных загрязнений необходимо применять растворы или концентраты на основе щелочей. Недопустимо использование растворов или концентратов на основе кислот. Для придания покрытию однородного матового вида и защиты от загрязнений, рекомендуется нанести Тэпинг Лак УР Матовый.

Условия хранения и срок годности:

Хранить в закрытой таре в сухом месте при t° 20-25 °С, вдали от прямого солнечного света, в течение 6 месяцев с даты производства.

Информация об утилизации:

В неотверждённой форме компоненты загрязняют воду. Не выливать в воду и почву. Вывозить в закрытой таре на полигоны утилизации химических отходов.