

## Описание покрытия Тэпинг Спорт

**Тэпинг Спорт** – это универсальная травмобезопасное покрытие на основе резиновой крошки (или синтетического каучука (EPDM), полиуретанового связующего и порошкового красителя.

Покрытие является бесшовным, обладает высокими показателями износостойкости, неприхотливо в уборке, отлично выдерживает низкие температуры.

### Фасовка\*:

Резиновая крошка:	25 кг (мешок)
Полиуретановое связующее:	225 кг (бочка) / 20 кг (евроведро)
Порошковый краситель:	25 кг (мешок)
Скипидар:	20 г (канистры)

\*При меньших объёмах возможна другая фасовка.

Инструмент:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Строительный миксер;</li><li>▪ Средства индивидуальной защиты;</li><li>▪ Прикаточные валики и полотёры;</li><li>▪ Тара для смешивания компонентов.</li></ul>
-------------	--

Применяется при устройстве:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Покрытия для детских площадок;</li><li>▪ Покрытия для беговых дорожек;</li><li>▪ Покрытие для открытых спортивных площадок;</li><li>▪ Покрытия для теннисных кортов;</li><li>▪ Покрытия возле бассейнов;</li><li>▪ Покрытия для пешеходных зон;</li><li>▪ И др.</li></ul>
-----------------------------	---

Сертификация/Одобрения:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отказное письмо МЧС;</li><li>2. СГР (свидетельство государственной регистрации);</li></ol>
-------------------------	---

Поверхности для нанесения:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Грунтовые основания;</li><li>▪ Асфальт;</li><li>▪ Бетон;</li></ul>
----------------------------	--

### Условия укладки

Водоотвод:	не более 5%
Минимальная t° нанесения	+10 °C
Максимальная t° нанесения	+40 °C
Оптимальная t° нанесения	+20 °C
Влажность воздуха:	≤ 90%
	Отсутствие осадков

### Расход материала на 1м<sup>2</sup> при толщине 10мм

Резиновая крошка:	7 кг (9,5 кг в случае с EPDM каучуком)
Полиуретановое связующее:	1.7 кг
Порошковый краситель:	0.4 кг

**Расход материала на 1м<sup>2</sup> при толщине 10мм для синтетического EPDM каучука**

EPDM крошка: 9.5 кг

Полиуретановое связующее: 1.7 кг

Порошковый краситель: не требуется

**Подготовка материала Тэпинг Спорт к работе**

- Последовательность операций при работе с материалом:**
1. Отмерить по весу составляющие;
  2. Тщательно перемешать порошковый краситель с резиновой крошки до получения однотонной массы;
  3. Далее полиуретановое связующее Тэпинг медленно добавляется в ёмкость с перемешанными компонентами и тщательно смешивается до получения однородной массы; Возможно использование специальных строительных смесителей, или ручного миксера.

**Нанесение материала Тэпинг Спорт**

- Подготовка грунтовых оснований:**
- Необходимо качественно подготовить дренаж. Данная операция необходима для отвода воды и предотвращения размыва площадки.
  - Если грунтовое основание готово, можно приступать к укладке пленки "геотекстиля", на которую уже трамбуется финишное покрытие.

- Подготовка твёрдых оснований:**
- В случае укладки покрытия Тэпинг Спорт на твёрдые основания, следует убедиться в отсутствии на поверхности «цементного молочка», а так масложировых отложений. Поверхность необходимо в обязательном порядке прогрунтовать. Грунтовочная смесь наносится валиком.

- Приготовление грунтовки:**
- В качестве грунта наносится полиуретановое связующее Тэпинг при помощи плоского шпателя, либо валика.

- Нанесение финишного слоя покрытия:**
- На больших площадях рекомендуется предварительно установить маяки. Полученная смесь выливается на поверхность толщиной в 1.5 превышающей нужную. Материал разравнивается по поверхности размашистыми затирающими движениями. С помощью прикаточных валиков или полотёров, материал тщательно уплотняют, достигая необходимой толщины покрытия.

- Время высыхания:**
- Грунтовка – 2-3 часа;
  - Финишный слой (пешеходные нагрузки) – 24 часа;
  - Финишный слой (полное высыхание) – 72 часа;

