



2-К Полиуретановый клей для паркета Teping AD P

Не содержащий воды и растворителей двухкомпонентный полиуретановый клей с очень низким уровнем эмиссии для приклеивания паркета к основанию. Подходит для склеивания фанеры, дсп, мдф. Поставляется в комплекте с полиизоцианатным отвердителем.

Технические характеристики:

Основа	Полиуретан
Сухой остаток	100%
Базовый цвет	Бежевый <i>доступна колеровка</i>
Время жизни смеси при +20 °C	25 – 35 мин.
Расход:	0,8 – 1,5 кг
<i>Расход клея зависит от качества основания, типа подложки и вида паркета</i>	
Температура укладки	от +15 °C

Условия применения:

Прочность основания	Не ниже М200
Влажность основания	< 5%
Влажность воздуха	Не более 75%
t° воздуха	От +15 °C
t° основания	От +17 °C <i>и на 3 выше точки росы</i>

Назначение:

Для работы внутри помещений. Приклеивание штучного паркета, половой доски, многослойного паркета, паркетной и инженерной доски, мозаичного, индустриального, торцевого паркета.

Основания под нанесение:

- Цементно-песчаные стяжки
- Кальциево-сульфатные стяжки
- Ровнители на цементной основе
- Деревянные листовые материалы
- ЦСП-листы

Скорость отверждения: В нормальных условиях (+23 °C) покрытие готово к пешеходным нагрузкам через 24 часа, однако набор эксплуатационной прочности происходит в течение 48 часов с момента заливки.

Условия хранения: в закрытой таре, в сухом месте, без доступа прямых солнечных лучей, вдали от огня. Беречь от детей.

Срок годности: 12 месяцев с даты производства, указанной на этикетке продукта

Работа с материалом:

Вылить компонент В (отвердитель) в ведро с компонентом А. При помощи электрического миксера тщательно перемешать оба компонента на средних оборотах (300-400 об/мин) до получения полностью однородной массы без разводов.

Нанести клей на основание зубчатым шпателем с соответствующим размером зубцов (6x6, 8x8), уложить паркетный элемент, выровнять и хорошо прижать. Убедиться в том, что обратная сторона паркетного элемента имеет достаточный контакт с клеем. Излишки клея сразу же удалить. Места, в которых паркет может отходить от основания необходимо нагрузить весом до схватывания клея. Соблюдайте рекомендации производителей паркета.

Ограничение ответственности:

Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями. Производство материалов, время от времени, оптимизируется и совершенствуется, в связи с этим компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиента. С введением нового описания старое техническое описание теряет актуальность. Перед применением материала, убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания на сайте www.tnpgroup.ru.

Компания не имеет возможности контролировать процесс хранения, нанесения, условий эксплуатации готовых изделий и несет ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.

Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Утилизация:

В неотверждённой форме компоненты загрязняют воду. Не выливать в воду и почву. Вывозить в закрытой таре на полигоны утилизации химических отходов.