

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Описание продукта:</b>        | ТЭПИНГ ПОЛ 205 ПУ "С" – окрашенный двухкомпонентный жестко-эластичный полиуретановый состав на основе сложного полиэфира и изоцианатного отвердителя.   |
| <b>Рекомендовано применять:</b>  | Внутри помещений, в качестве промышленного защитно-декоративного бесшовного покрытия для обсыпывания и защиты бетона (и других минеральных оснований) от механического, радиационного и химического воздействия, в том числе для устройства спортивных покрытий по эластичной подложке.                                     |
| <b>Температура эксплуатации:</b> | Постоянно: от -40 °C до +50 °C.<br>Кратковременно: до +80 °C  |
| <b>Доступные цвета:</b>          | Колеровка по каталогу RAL K7 Classic (кроме флуоресцентных и металликсов)<br>Базовый цвет – Серый (RAL 7040). Цвет партии указывается на этикетке продукта.<br><b>Важно:</b> полиуретановые полы склонны к выцветанию под воздействием УФ-лучей, а также к изменению блеска и помутнению под воздействием агрессивных сред. |
| <b>Форма поставки:</b>           | Комплект: Основа (комп. А) + Отвердитель (комп. Б)  |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |              |                              |   |                              |
|--|--|--------------|------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Внешний вид:</b>                              | Гладкая глянцевая поверхность  |              |                              |   |                              |
| <b>Класс пожароопасности:</b>                    | KM2  |              |                              |   |                              |
| <b>Сухой остаток, масс. %:</b>                   | 99 ± 1   |              |                              |   |                              |
| <b>Плотность (A+B), кг/л</b>                     | 1,40 ± 0,10  |              |                              |   |                              |
| <b>Теоретический расход:</b>                     | <table><tr><td>смесь (A+B):</td><td>1,4 кг/м<sup>2</sup> в 1 мм</td></tr><tr><td>смесь (A+B) +50% кварц песок фр. 0,1-0,3 мм</td><td>1,6 кг/м<sup>2</sup> в 1 мм</td></tr></table>   | смесь (A+B): | 1,4 кг/м <sup>2</sup> в 1 мм | смесь (A+B) +50% кварц песок фр. 0,1-0,3 мм | 1,6 кг/м <sup>2</sup> в 1 мм |
| смесь (A+B):                                     | 1,4 кг/м <sup>2</sup> в 1 мм   |              |                              |   |                              |
| смесь (A+B) +50% кварц песок фр. 0,1-0,3 мм      | 1,6 кг/м <sup>2</sup> в 1 мм   |              |                              |   |                              |
|  | Рекомендуемая толщина слоя, наносимого за один раз - от 1мм до 5мм (большая толщина может привести к потере декоративных свойств покрытия).<br><b>Важно:</b> введение кварцевого наполнителя влияет на вязкость смеси, на её растекаемость и конечный вид покрытия. Во избежание появления дефектов на поверхности полимерного покрытия не рекомендуется вводить в композицию более 50% кварцевого песка и наносить наполненную смесь с расходом менее 3,1 кг/м <sup>2</sup> . (толщина ≈ 2 мм). |              |                              |   |                              |
| <b>Жизнесспособность смеси (на поверхности):</b> | +10°C – 25 мин<br>+20°C – 15 мин<br>+30°C – 7 мин  |              |                              |   |                              |
| <b>Адгезия к бетону:</b>                         | Не менее 2,5 МПа (отрыв по бетону)   |              |                              |   |                              |
| <b>Можно наступать:</b>                          | через 24 часа при +20 °C   |              |                              |   |                              |
| <b>Полная эксплуатация:</b>                      | через 7 дней при +20 °C  |              |                              |   |                              |
| <b>Полный набор прочности:</b>                   | 28 дней при +20 °C   |              |                              |   |                              |
| <b>Срок годности:</b>                            | 12 месяцев для Основы (компонент А) при +20 °C<br>6 месяцев для Отвердителя (компонент Б) при +20 °C   |              |                              |   |                              |

## НАНЕСЕНИЕ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Пропорции смещивания:</b> | Указаны на этикетке продукта  |
| <b>Метод нанесения:</b>      | Налив / Ракель с регулируемым зазором / зубчатый шпатель  |
| <b>Разбавление:</b>          | Не рекомендуется.<br><b>Важно:</b> добавление растворителя в полиуретановые полы может привести к дефектам в виде расслоения цвета, либо образованию линз, проколов и кратеров! |

**Подготовка материала:**

После транспортировки, материалу нужно дать отстояться в течение 24 часов при температуре 22-25 °C. Для работы в холодное время года температура материала должна быть не ниже 18 °C, летом – не выше 25 °C.

**Важно:** вязкость смеси, время жизни, выравнивание и скорость отверждения напрямую зависят от температуры материала и окружающей среды.

Чем ниже температура, тем выше вязкость и дольше время отверждения.

**Подготовка поверхности:**

**Минеральные основания:**

1. Имеющееся основание необходимо обработать при помощи дробеструйной, фрезеровальной, либо мозаично-шлифовальной машин для удаления «цементного молочка», остатков старых покрытий (включая упрочнённый слой «топпинг») и непрочно держащихся частиц, неровностей и острых углов;

2. Масляные и жировые загрязнения следует удалить любым способом (удаление части бетонного основания);

3. Трешины, и деформационные швы – расшить, расчистить корщёткой, выбоины и сколы – обстучать и зачистить, обеспылить промышленным пылесосом и заспиртовать грунтовочным составом **Тэпинг Р 1155 “Грунт Эко”** и зашпатлевать смесью **Тэпинг Р 1155 “Грунт Эко”** с кварцевым песком фр. 0,1-0,3мм (смешанные в соотношение по массе 1:5 или 1:4)

4. Затем (через 12-24 часа, в зависимости от температуры воздуха), излишки шпатлёвочного состава сошлифовать, тщательно обеспылить всю поверхность основания при помощи строительного пылесоса.

5. Нанести грунтовочный состав **Тэпинг Р 1155 “Грунт Эко”** (см. техническое описание) с помощью валика, в труднодоступных местах с помощью кисти. В случае большого количества открытых пор на поверхности бетонного основания провести грунтование смесью **Тэпинг Р 1155 “Грунт Эко”** и кварцевого песка фр. 0,1-0,3мм в соотношении по массе 1:1, с помощью шпателя на сидир.

6. В случае недостаточного грунтования (на поверхности присутствуют матовые участки) повторить грунтование с помощью грунтовочного состава **Тэпинг Р 1155 “Грунт Эко”**.

Если предполагается перерыв (более 72 часов) между грунтованием и нанесением следующего слоя рекомендуется произвести присыпку кварцевым песком фр. 0,1-0,3мм (в количестве 0,1-0,2кг/м<sup>2</sup>) по свежеуложенному грунту.

**Важно:** внешний вид и долговечность покрытия напрямую зависят от качества подготовки и ровности основания.

**Металлические поверхности:**

1. Тщательно удалить масла, жиры и другие подобные загрязнения с помощью подходящего моющего средства.

2. Удалить соли и прочие загрязнения обмыть пресной водой под высоким давлением.

3. Выполните абразивоструйную очистку до практически белого металла со степенью обработки поверхности Sa 2½ (ISO 8501-1:2007).

4. Подготовленная поверхность должна быть заспиртана подходящим эпоксидным грунтом не позднее 24 часов после абразивной подготовки.

**Важно:** В случае устройства наливных покрытий по металлу, для обеспечения лучшей адгезии, незастывший грунтовочный слой необходимо присыпать кварцевым песком фракции 0,1-0,3мм.

**Условия нанесения:**

Использовать материал только в том случае, когда нанесение и отверждение могут проходить при температуре воздуха выше 10°C (влажность воздуха ≤ 80%), при этом температура основания должна быть на 3°C выше точки росы, для предотвращения образования конденсата.

**Оптимальные условия:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Температура воздуха:   | Не ниже +15 °C (наполненный песком не ниже +18 °C)          |
| Температура основания: | Не ниже +15 °C (см. таблицу «точка росы»)<br>Не выше +25 °C |
| Влажность основания:   | Не более 4%   |
| Наличие гидроизоляция: | Обязательно   |
| Влажность воздуха:     | Не более 80% (идеально < 60%)                               |

**Важно:** если существует опасность капиллярного подсоса влаги основанием, выполнять работы по устройству наливных полов без гидроизоляции запрещено!

**Требования к минеральным основаниям:**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Класс бетона/Марка бетона (стяжки): | Не ниже B15 / M200  |
| Возраст бетона (стяжки):            | Не менее 28 суток   |
| Прочность на сжатие:                | Не менее 200 кгс/см <sup>2</sup> (20 МПа)                         |
| Прочность на отрыв:                 | Не менее 1,5 Мпа  |
| Влажность бетона:                   | Не более 4%   |
| Перепады:                           | Не более 2мм по 2м рейке  |
| Дополнительно:                      | Отсутствие в помещении протечек, сквозняков, насекомых и грызунов |

При монтаже наливных полов необходимо руководствоваться требованиями СП 29.13330.2017, СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СП 71.13330.2017, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов»

**Важно:** ровнители на гипсовом вяжущем (часто «комбинированное вяжущее») являются нежелательным основанием для полимерных полов. Следует выбирать ровнители проверенных марок и только **на цементной основе** с прочностью на сжатие не менее 25 МПа.

**Смешивание компонентов:**

1. Вскрыть ведро с компонентом А (основа). При помощи миксера перемешать на малых оборотах (до 400 об/мин) содержимое в течение 2-3 минут до однородного состояния, стараясь избегать вовлечение воздуха в материал. Убедиться, что на дне ведра отсутствует осадок.
2. Продолжая перемешивать основу, медленно влить в неё компонент Б (отвердитель). Перемешать смесь не менее 2х минут до однородного состояния.
3. Если системой покрытия предусмотрено введение кварцевого песка, добавить его в заданной пропорции, и перемешать в течение 1-2 минут. Полученную смесь необходимо сразу вылить и распределить по поверхности, во избежание оседания песка.

**Важно:** не оставлять смешанные компоненты в таре более чем на 5 минут! Поскольку после смешения основы и отвердителя, начинается реакция отверждения, которая сопровождается выделением тепла. Это может привести к лавинообразному повышению вязкости и потере растекаемости материала (вплоть до полного затвердевания в таре!). В связи с чем, перед началом работы необходимо определиться с количеством замешиваемого материала (целый комплект или его часть), учитывая температуру на объекте, скорость нанесения и количество выполняющих работы по устройству наливного пола.

**Техника нанесения:**

Готовую смесь вылить на подготовленное основание и равномерно распределить его по поверхности толщиной 1,5-5,0 мм при помощи зубчатого шпателя или ракеля с регулируемым зазором лезвия. Нанесение материала стоит начинать со стороны, противоположной выходу.

Для удаления воздуха и получения равномерной толщины необходимо прокатать поверхность игольчатым валиком через 5-7 минут после нанесения.

Не допускается делать перерывы в нанесении более чем на 15-20 мин. В противном случае может образоваться видимый стык материала.

**Обратите внимание:** на одной площади необходимо использовать материалы из одной партии, чтобы исключить возможную разнооттеночность. Материалы из разных партий стараться стыковать на границах помещений, либо на конкретном участке, где это будет допустимо.

**Важно:** Растекаемость материала, особенно наполненного кварцевым песком, сильно зависит от толщины слоя. Чтобы избежать дефектов в виде «борозд» и наплывов мы не рекомендуем занижать расходы и наносить материал толщиной менее 1,5мм (наполненный песком – менее 2,0 мм).

**Техника безопасности:**

1. Проведение монтажных работ осуществлять с обязательным использованием респираторов и средств индивидуальной защиты;
2. Проведение работ не допускается вблизи открытого огня, либо при проведении сварочных работ;
3. При попадании на кожу, слизистые оболочки и глаза – промыть большим количеством тёплой воды. При возникновении аллергической реакции – обратиться к врачу.

**Очистка инструмента:**

Незастывший материал смывается при помощи растворителей марок Р-5, Р-40, №646, толуол, ацетон. Застывший материал с металлического инструмента можно удалить механически, нагревая монтажным феном до размягчения.

**Утилизация:**

В неотверждённой форме компоненты материала загрязняют окружающую среду. Не выливать в воду и почву.  
Вывозить в закрытой таре на полигоны утилизации химических отходов.  
В отверждённом виде не наносят вреда окружающей среде.

**Транспортировка и хранение**

Хранить в невскрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре от +15°C до +25°C. Срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. Транспортировка возможна всеми видами транспорта в закрытой таре при температуре от +5 до +25° С.  
**Предохранять от замораживания.**

**Ограничение ответственности:**

Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями. Производство материалов, время от времени, оптимизируется и совершенствуется, в связи с этим компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиента. С введением нового описания старое техническое описание теряет актуальность.

Перед применением материала, убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания на сайте [www.tnpgroup.ru](http://www.tnpgroup.ru).

Компания не имеет возможности контролировать процесс хранения, укладки материалов, условия эксплуатации выполненных покрытий и несет ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.

Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

**Рекомендация по эксплуатации покрытия:**

Внешний вид и долговечность покрытия зависит от условий его эксплуатации и ухода. Образование царапин или мелких сколов, являющихся следствием воздействия абразивной нагрузки и падения тяжелых предметов, является нормой. Для того, чтобы продлить срок службы покрытия, рекомендуется осуществлять регулярную влажную

уборку. Для уборки и очистки полимерного покрытия от различных загрязнений (масляные пятна, органические и неорганические соединения) необходимо применять растворы или концентраты на основе щелочей. Недопустимо использование растворов или концентратов на основе кислот, их солей и окислителей, поскольку данные средства приведут к изменению цвета покрытия.

Разлитые жидкости, продукты питания и другие загрязняющие вещества рекомендуется удалять с покрытия сразу, во избежание образования въевшихся пятен.

**Рекомендация:** в первые дни после монтажа рекомендуется перемещаться по поверхности свежеуложенного полимерного пола в сменной обуви на мягкой подошве, вплоть до набора его первичной прочности (обычно 7 дней при температуре 20°C).

Не накрывайте покрытие полиэтиленовой пленкой, цветными или древесными подложками (оргалит, двл и т.д.), поскольку данные подложки впитывают (конденсируют) влагу и могут оставить на покрытии пятна.

**Пробное нанесение:**

Обязательно проведение на объекте пробного нанесения материала и отработки технологии на площади не менее 2 м<sup>2</sup>. Претензии к материалу без его укладки на тестовом участке приниматься не будут. В случае возникновения проблем с материалом (выявление брака: неперемешиваемый осадок, необратимое затвердевание материала в таре и т.п.), работы с материалом прекратить и незамедлительно связаться с менеджером ООО «ТНП» для получения консультации.