

**Техническое описание продукта**Актуальная версия на сайте: www.tnpgroup.ru**Тэпинг® Спорт "Roll"**

ТУ 22.19.73-006-01034840-2021

Рулонное покрытие на основе резиновой крошки (или синтетического каучука (EPDM), которое приклеивается с помощью двухкомпонентного клея.

**Описание продукта:**

Это универсальные износостойкие травмобезопасные покрытия в рулонах на основе резиновой крошки (или синтетического каучука (EPDM), изготовленного методом прессования крошки с полиуретановым связующим. Покрытия Teping® Спорт "Roll" обладают высокими показателями износостойкости неприхотливы в уборке, отлично выдерживают отрицательные температуры.

Области применения:

- Покрытия для детских площадок;
- Покрытия для спортплощадок беговых дорожек;
- Покрытия для теннисных кортов;
- Основания под ледовые катки и прилегающую территорию;
- Покрытия для спортивных залов.

Расход материала:Теоретический расход клея: **0,8-1,5 кг****Форма поставки*:**

Покрытия	Погонный метр, ширина:
Teping® Roll:	1,2м, длина: по согласованию
Толщина:	2-40мм
Полиуретановый клей:	Евроведра (*актуальный вес см. на этикетке)

Сертификация / одобрения:

- СГР (свидетельство государственной регистрации)

Условия монтажа:

t° основания:	от 15 до 25 °С
Влажность воздуха:	не более 85%
	Отсутствие осадков

Инструмент:

1. Строительный нож;
2. Плоский или зубчатый шпатель;
3. Строительный миксер;
4. Средства индивидуальной защиты.

Поверхности для нанесения:

- Любое твердое основания;
- Грунтовое основание (для покрытий толщиной от 24мм)

Подготовка материала к работе:

1. Перед началом работ покрытие необходимо уложить в помещение на сутки для акклиматизации. Рулона, по возможности, должны лежать в развернутом виде.
Клей выдержать в течение суток при комнатной температуре 20-25 °С;
2. Отмерить по весу составляющие клея;
3. Смешать компоненты с помощью миксера на малых оборотах в течение 1 минуты до получения однородной массы. Возможно использование специальных строительных смесителей, или ручного миксера.

Подготовка основания:

- Основание следует очистить от грязи и пыли, выполнить обезжиривание;
- В случае укладки на грунтовое основание: необходимо наличие дренажа (водоотвода). Укладка покрытия осуществляется на геотекстиль.

В случае укладки на бетонное основание: необходимо обеспечить его ровность с помощью ровнителя на цементной основе, шпатлеванием трещин и выбоин, либо другими нивелирующимися массами. В качестве шпатлевки можно использовать материал Тэпинг Пол 205 ПУ с добавлением кварцевого песка в соотношении 1:1, смешанного до рабочей вязкости. Для улучшения адгезии, выравненное основание шлифуется, затем – грунтуется.

- В качестве грунтовки рекомендуется использовать полиуретановый Тэпинг ПУ «Грунт»

Укладка покрытия:

Клей Teping® AD RT нанести с помощью зубчатого шпателя равномерно на всю поверхность.

Teping® Спорт "Rol" укладываются в еще влажное клеевое поле после подсушки в течение 10-15 минут. Уложив покрытие, его следует хорошо притереть, особенно в области шва. В области шва следует еще раз притереть покрытие через 15-20 минут.

Время высыхания:

Необходимое время для подсушки зависит от температуры в помещении, влажности воздуха и влаговпитывающей способности основания.

Грунтовка	2-3 часа
Финишный слой (пешеходные нагрузки)	24 часа
Финишный слой (полное высыхание)	72 часа